

# 犀利牌暴封膠

## 產品描述

犀利牌暴封膠採用Sil-X™技術，能於潮濕或乾燥、室內或戶外的任何表面\*提供即時防水密封，亦可於雨中使用以即時填補裂縫，停止滲漏。為室內/戶外填補工作的理想之選。

## 包裝

包裝	容量	顏色
支裝	290毫升	透明、黑色、 灰色

## 用途

犀利牌暴封膠可密封潮濕或乾燥的任何表面\*。以先進技術配製，即使在傳統產品不適使用的苛刻情況下，仍能提供優越的表現。

## 技術特性

- 防水
- 耐候
- 抗紫外線
- 可於室內及戶外使用
- 高彈性
- 可上漆
- 低氣味
- 制止及預防裂漏

## 技術參數

性能	典型值
技術	Sil-X™
結皮時間	黑色、灰色 - 約30-40 分鐘 透明 - 約 50 分鐘
固化速率*	約 3 毫米 / 24 小時
溫度限制	-30°C 至 +70°C
可承受接縫移動	黑色、灰色 - +/-20% 透明 - +/-12.5%

資料只供參考

## 應用

1. 確保施工表面乾淨及無油污、灰塵或鬆脫的顆粒。
2. 配合膠槍使用，將暴封膠擠進裂縫或縫隙。
3. 施工後 5 分鐘內用沾了松節水的抹刀於填縫膠上滑過，可使效果更平滑。
4. 如需上漆，請塗上兩層優質的水性外牆漆。

## 清潔

暴封膠固化前可用松節水清潔。固化後的暴封膠可以刮或打磨的方式清除，或使用矽膠清除劑輔助。

## 使用提示

- 儲存於 30 °C 以下、清涼及乾爽的地方。開封後 6 個月內使用。
- 於施工前在兩旁貼上皺紋膠紙，並在施工後暴封膠結皮前撕下膠紙，可使完成效果更整潔
- 上漆：可上水性油漆。如油漆在暴封膠出現跳油現象，上漆前可輕作磨花

\*注意：不適用於聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、長期被水浸或堵塞受壓的裂縫，可即時成形及密封，但於固化前請勿觸碰(約 48 小時)。

## 警告/安全指引/運輸資訊

請參閱犀利牌網站中的安全說明書以得到更多資訊。