

# 犀利牌水中補

## 產品描述

犀利牌水中補是高性能黏合密封膠，特別適合用於維修船底、泳池、水缸及任何需要達至防水黏合或密封的地方。水中補可直接於水中使用並固化，無需事先為設施進行放水。相比傳統的黏合劑，水中補更為耐用而且擁有更強的紫外線抗性。

## 包裝

| 包裝 | 容量   | 顏色 |
|----|------|----|
| 支裝 | 410克 | 白色 |

## 用途

犀利牌水中補可黏合及密封以下任何乾濕表面\*。水中補提供優越表現，專為無法使用一般產品解決問題的情況而設。

水中補不可用於維修乙烯基泳池膠膜或充氣泳池。

## 適用表面

水中補可用於以下物料而無需預先塗上底漆：鋁、黃銅、瓷磚及陶瓷、玻璃纖維、電鍍鋼板、凝膠塗層、玻璃、聚碳酸酯(防彈膠)、亞加力膠、聚氯乙烯(PVC)及不鏽鋼。

只適用於密封或上漆後的表面：木材及混凝土。水中補可用於完全乾燥後的醇酸樹脂磁漆、油性、水性及環氧樹脂類油漆表面，如環氧池漆及船底漆。水中補不可用於以氯化橡膠為基底之泳池漆。使用前建議先於不顯眼位置預先測試。

## 技術特性

- 防水
- 可於水中使用
- 無須底漆
- 吸收及緩衝震動
- 不含溶劑及異氰酸酯
- 乾後可打磨及上漆
- 耐侯、抗紫外線
- 室內外可使用
- 不流掛

## 技術參數

| 性能          | 典型值                                      |
|-------------|--|
| 技術          | Sil-X™                                   |
| 結皮時間*       | 約 40 分鐘                                  |
| 固化速率*       | 約 3 毫米 / 24 小時                           |
| 溫度限制 (於水中)  | 持續暴曬 - 0°C 至 40°C<br>短時間暴曬 - 40°C 至 70°C |
| 溫度限制 (於空氣中) | 0°C 至 70°C                               |
| 收縮性         | 0%                                       |
| 垂流          | < 1 毫米                                   |
| 硬度          | 73 (蕭氏 A)                                |
| 50%壓力模量     | 1.75 MPa                                 |
| 伸延性         | 125%                                     |
| 保質期         | 12 個月                                    |

資料只供參考

\*在較低溫的情況下施工，結皮時間及固化速率或會延長。在較濕的情況下施工，結皮時間及固化速率或會縮短。

## 應用

1. 確保施工表面乾淨及無油污、灰塵或鬆脫的顆粒。
2. 如用於塑膠表面，可預先於施工表面上輕作磨花以作加強水中補黏合強度。
3. 金屬及塑膠表面應先以松節油等溶劑抹過，以確保沒有殘餘油漬及黴菌
4. 配合膠槍使用，將水中補擠進裂縫或縫隙。
5. 施工後 15 分鐘內用沾了松節水的抹刀於水中補上滑過，可使效果更平滑。

## 清潔

水中補固化前可用沾有溶劑油的抹布清潔。固化後的水中補則可以刮或打磨的方式清除。

## 犀利牌水中補

### 使用提示

- 請儲存於 30°C 以下、清涼及乾爽的環境。開封後 6 個月內使用。
- 於施工前在兩旁貼上皺紋膠紙，並在施工後水中補結皮前撕下膠紙，可使完成效果更整潔。
- 上漆：如油漆在水中補上出現跳油現象，上漆前可輕作磨花。
- 固化前請避免受水壓或移動。

\*注意：不適用於黏接聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯、長期被水浸或堵塞受壓的裂縫。

### 警告/安全指引/運輸資訊

請參閱犀利牌網站 [www.selleys.com.hk](http://www.selleys.com.hk) 中的安全說明書以得到更多資訊。