

犀利牌中性玻璃膠

產品描述

犀利牌中性玻璃膠是以濕氣固化的密封膠。

包裝

包裝	容量	顏色
支裝	300克	白色、透明、灰色、黑色

用途

中性玻璃膠適合用於：密封浴缸、鋅盤、廚房、浴屏或較熱、較潮濕的地方。

技術特性

- ◆ 優越黏合多數建築物料：玻璃、鋁、鍍鋅鋼、混凝土、木材、瓷磚、浴缸、鋅盤、水泥
- ◆ 快乾
- ◆ 不起泡
- ◆ 可承受+/- 25%接縫移動
- ◆ 不垂流
- ◆ 不腐蝕金屬
- ◆ 固化時不收縮
- ◆ 低氣味
- ◆ 彈性持久
- ◆ 防霉

接縫設計

接縫寬度應介乎於6至40毫米之間。

$\frac{\text{寬度}}{\text{深度}} = 1$ 如接縫寬度於13毫米以下，
寬度深度的比例應為1:1。

$\frac{\text{寬度}}{\text{深度}} = 2$ 如接縫寬度於13毫米以上，
寬度深度的比例應為2:1

應運用能緊密貼合、不黏的物料以確保施工範圍正確及預防額外密封其他表面。合適的物料包括開口微孔聚乙烯泡沫墊棒或夾縫膠紙。

技術參數

性能	典型值
外觀	觸變性軟膏
技術	中性、濕氣固化
保質期	12個月 [未開封及保存於乾燥及通風環境(30°C 以下)]
施工溫度	5°C 至 35°C
溫度限制	-60°C 至 150°C
蕭氏 A 硬度	28 +/- 5 (DIN 53505)
可承受接縫移動	+/- 25% (ISO 9047)
抗拉強度	2.0 MPa (DIN 53504)
斷裂伸展率	>400% (DIN 53504)
縫隙移動	± 20% (ISO9046)
結皮時間	4 至 8 分鐘 (23°C, 50% R.H.)
比重	1.04
固化速率	約 3 毫米/24 小時 (23°C, 50% R.H.)
流掛/垂流	0 毫米

資料只供參考

覆蓋率

接縫尺寸 (毫米)	米 / 每支
6 x 6	7.9
8 x 8	4.5
10 x 10	2.9
12 x 12	2.0
15 x 7.5	2.5
20 x 10	1.4
30 x 15	0.6
40 x 20	0.4

犀利牌中性玻璃膠

應用

1. 確保施工表面乾淨，無塵埃、油脂及鏽漬。
2. 滲透性表面可透過打磨、刷、用布拭擦或用無油的壓縮空氣吹乾。混凝土表面應先清除任何的滲出物。
3. 非滲透性表面則應確保無水垢，鐵鏽或氧化物，可透過丁酮、丙酮或松節水去除。注意部分去除劑或會有殘留，亦應將其清除。
4. 於施工前在施工位置兩旁貼上膠紙，並於玻璃膠結皮前將膠紙撕下，可使完成品更為整潔。

接縫設計：請參閱接縫設計部分。

支裝：切開玻璃膠頂端。將玻璃膠裝至膠槍上。將膠咀切削至需要的大小。

修飾：結皮前可沾上皂水輕抹表面達至更平滑效果。

清潔

未固化的玻璃膠可用松節水移除。固化後的玻璃膠需用打磨或刀具修剪方式移除。

使用提示

- 不適用於長期被水浸或水線下的地方
- 不適用於聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯
- 不可上漆
- 不推薦應用於魚缸
- 不推薦應用於與食物、餐具及食水有直接接觸的地方
- 如需用於增塑劑可能會滲出的特定橡膠產品，建議先向犀利牌客戶服務部查詢
- 長期處於黑暗地方會出現變黃情況

警告/安全指引/運輸資訊

請參閱犀利牌網站 www.selleys.com.hk 中的安全說明書以得到更多資訊。